



Q 40-444

2K High Build Primer 4:1

Egenskaber

40-444 er en højfyldende og meget let slibemasse, der kan bruges som kompakt eller tykt lag spartelmasse. Delområder kan også udfyldes (pletreparation) uden at falde eller danne kanter. Med tilsætning af 20-30% fortynding kan den også bruges vådt i vådt.

Fysiske kendetegn



40-444-1001
40-444-3501

40-444-1002
40-444-3502

40-444-1003
40-444-3503



2004/42/IIIB(c)(540)<500



40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 10 %



40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 20-30 %



12 Monate

Brug



22 - 35 s
4 mm DIN



12 - 16 s
4 mm DIN



1,6 - 1,8 mm
2 bar



1,2 - 1,4 mm
2 bar



2 bar




2-3



1



Zwischenablüfzeit 5 min
Endablüfzeit vor Ofentrocknung 10 min



Verbrauch: 7 - 8 m²/l



90 - 270 µm



20-30 µm



P320 - P500



P800 - P1000

Tørring



staubtrocken 10 min
schleifbar nach 1,5h



schleifbar nach 45 min



schleifbar nach 20 min



1,5 h

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Version: 31-05-2023

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com